

Barniz Lacabril

Barniz de alto brillo en base a nitrocelulosa especial para laqueados.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **MADERA**



Descripción.

Barniz a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas plastificantes, solventes y aditivos de excelente calidad para el terminado en trabajos de laqueados para madera.

Usos.

- Se utiliza como capa final sobre la pintura Lacabril MONOPOL (B-63) para lograr una mejor protección y brillo en laqueados.
- Capa final en superficies previamente tratadas con Sellador de Madera (B-40).

Ventajas.

- Barniz de secado rápido.
- Buena flexibilidad y brillo.
- Buena dureza y adherencia.
- Posee buena resistencia a la intemperie.
- Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

Preparación de la superficie.

SUPERFICIES LAQUEADAS CON PINTURAS NITROLAC

- Lijar superficialmente la pintura para asegurar una mejor adherencia del barniz a la superficie.

SUPERFICIES DE MADERA VIRGEN

- Lijar la superficie suavemente, variando el grosor de la lija, desde la gruesa (No. 150) hasta una lija fina (No. 400).

RENDIMIENTO TEÓRICO



6 m²/litro/mano depende de la porosidad

SECADO



Tacto: 5 min
repintado: 1 h
Duro: 24 h
Para pulir: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

B B x T THINNER 3030



BROCHA



SOPLETE

- Eliminar el polvo.
- Aplicar Sellador de Madera (B-40) como base imprimante y emporado. Después, lijar la superficie con lija fina y proceder a la aplicación del Barniz Lacabril.
- Para un acabado perfecto, se recomienda pulir con crema pulidora y lustrar posteriormente.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5°C o humedad relativa mayor a 90%.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Antes de aplicar mezcle bien el barniz.
- Diluir hasta un 50 %.
- Se aplica únicamente con soplete.
- Se deben aplicar capas delgadas con soplete hasta obtener un espesor de 30 - 50 micrones sobre pintura y 50 - 80 micrones sobre madera.
- Para un acabado perfecto, se debe lustrar con pasta pulidora.

Rendimiento teórico: 6 m²/litro/mano.

Sistema de aplicación.

Soplete convencional: diluir si es necesario hasta un 50 %.

Tiempo de secado.

- Al tacto: 5 minutos.
- Repintado: 1 hora.
- Duro: 24 horas.
- Para pulir: 72 horas.

Diluyente.

- Thinner Universal MONOPOL 3030.
- Thinner Nitrolac MONOPOL 3007.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 capas.

Acabado seco.

Brillante y mate.

Envases.

- 1/4 galón (0.9 litros).
- 1 galón (3.5 litros).
- Balde de 18 litros.

Presentación del Barniz Lacabril.

- Transparente Brillante (código 640.002).
- Transparente Mate (código 640.004).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com