

Impermeabilizante para fachadas

Pintura elástica al agua de excelente resistencia a intemperie.

IMPERMEABILIZANTES



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Pintura látex de gran elasticidad. Excelente resistencia a intemperie y a rayos ultravioleta. Sella las pequeñas fisuras de la superficie y se acomoda al movimiento del edificio impidiendo la entrada de agua.

Usos.

- Para pintar en exteriores sobre superficies de cemento, concreto, panel de construcción, estuco, ladrillo, fibrocemento, etc.

Ventajas.

- Flexibilidad permanente contra ruptura.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Protección contra la penetración de agua.
- No ensuciable.

Preparación de la superficie.

CEMENTO, PANEL DE CONSTRUCCIÓN, ESTUCO, FIBROCEMENTO

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-

CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO

3-4 m²/litro impermeabilizado total
9-12 m²/litro protección simple

SECADO

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h
Final: 7 días

RECOMENDACIÓN

No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %.

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P P x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

05) en exteriores y Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.

- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional de MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

LADRILLO VISTO Y TEJAS

- Lavar la superficie con escobilla y agua, desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar.

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico

inmediatamente.

- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor al 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.
- Colores intensos tienen tendencia a mancharse con el roce. Evitar pintar con estos colores superficies donde existe alto tráfico de personas. Si fuera el caso, estas superficies pueden barnizarse con Barniz Acrílico Filtro Solar (A-45), el tono del color original puede cambiar.

Manchas de agua o lagrimeo

- Toda pintura látex, indistintamente de quien sea el fabricante, demora mucho en secar cuando la superficie y el medio ambiente están fríos (< 10 °C). Si la capa de pintura se moja, se producen manchas tipo lagrimeo, especialmente con las pinturas de color intenso. Cuando no se puede evitar pintar en ambientes fríos y para minimizar la aparición de estas manchas debe pintarse una capa delgada entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y esperar al día siguiente para la siguiente capa. Evitar que la superficie se moje antes del secado total. Para lograr una solución, una vez que las manchas de agua aparecen, consulte nuestro folleto sobre consejos y soluciones de los expertos.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

Mezclar bien la pintura antes de usar.

CEMENTO, PANEL DE EXTERIORES, ESTUCO

- Aplicar una mano del Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40).
- Luego, aplicar de 2 a 3 manos de la pintura.

Rendimiento teórico:

- Impermeabilizado total: 3 - 4 m²/litro (3 manos).
- Protección simple: 9 - 12 m²/litro (1 mano).

Para colores intensos se deben aplicar entre 2 a 4 manos de pintura dependiendo del color.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO

- Sellador de paredes MONOPOL (A-40).
Corrección y nivelación de pequeñas imperfecciones.

CORRECCIÓN Y NIVELACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES

- Masa acrílica MONOPOL (I-05).

PIGMENTACIÓN

- Para cambiar el tono, añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml en tinte por litro de pintura.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 4 horas.
- Final: 7 días.
- Total: 28 días.

Envases.

- 1/4 Galón (0,9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

Gama de colores.

Según muestrario vigente del impermeabilizante para fachadas y más de 1000 colores de nuestros muestrarios especiales a pedido.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com