

Anticorrosiva Satín Forja

Pintura anticorrosiva de acabado forja.

CERTIFICACIONES



ANTICORROSIVAS

LINEA



RENDIMIENTO TEÓRICO



40 - 50 m²/galón depende de la superficie

SECADO



Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 2 h
Duro: 24 h
Total: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar a temperaturas menores a 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P P x A AGUARRÁS O GASOLINA



BROCHA



SOPLETE



RODILLO

Descripción.

Es una pintura anticorrosiva de aplicación directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas u oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna imprimación previa.

Usos.

HIERRO Y ACERO

- Aplicación directa sobre hierro y acero, sin imprimaciones. Es eficaz incluso directamente sobre superficies oxidadas, con sólo eliminar las partículas sueltas de óxido.
- Para el pintado de rejas de hierro, puertas de garaje, muebles de jardín, pasarelas y estructuras metálicas en general.

Ventajas.

- Proporciona una excelente protección contra la corrosión y un atractivo acabado forja.
- Acabado decorativo cuya característica fundamental es un acabado con textura fina.
- Visualmente, la pintura forja tiene un acabado mate y, al tacto se nota ligeramente áspero. El efecto metalizado le da a los objetos un aspecto envejecido similar al del hierro forjado.
- Es adecuada tanto para interiores como para exteriores.
- Resultado estético excelente.
- Excelente relación costo rendimiento.

- Fácil de aplicar. La nivelación y el cubrimiento son excelentes.
- Gran dureza y resistencia a los golpes y abrasión.
- Repele el agua.
- No contiene inhibidores de plomo o cromo.

Preparación de la superficie.

HIERRO Y ACERO

- Eliminar grasas y aceites con un solvente.
- Raspar, escobillar y/o lijar para eliminar toda capa de óxido suelto.
- Eliminar el polvo.
- Deben esmerilarse todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos y eliminarse totalmente las salpicaduras eléctricas.

Repintado.

- Lavado mediante agua y detergente para eliminar grasas y aceites.
- Eliminar el polvo.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.

- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No emplear thinner, pues éste puede ablandar capas intermedias.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Se puede diluir hasta 1 parte de aguarrás por 3 partes de pintura.
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete. Se recomienda la aplicación con soplete para mejor uniformidad.
- Se debe dejar secar entre 1 a 2 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes.

Rendimiento teórico: 40 - 50 m²/galón.

Sistema de aplicación.

- **Brocha o rodillo:** diluir hasta 1 parte de Aguarrás 1020 MONOPOL con 3 partes de pintura.
- **Soplete convencional:** diluir hasta 1 parte de Aguarrás 1020 MONOPOL con 2 partes de pintura.
- **Soplete airless:** diluir 10 - 30 % con Aguarrás 1020 MONOPOL. También se puede utilizar gasolina.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1- 2 horas
- Repintado: 2 horas
- Duro: 24 horas
- Total: 72 horas.

Acabado seco.

Metalizado mate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos.

Espesor recomendado por capa.

100 micrones (mojado), 50 micrones (seco).

Porcentaje de sólidos.

- Por peso: 70 +/- 2 % (dependiendo del color).
- Por volumen: 50 +/- 2 % (dependiendo del color).

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18 litros).

Espesor recomendado por capa.

Gama variada de colores especiales forja, aluminio, dorado, marengo, negro, café, rojo óxido, verde y azul.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400
www.pinturasmonopol.com