

Barniz Acrílico al solvente para piedra y cerámica

CERTIFICACIONES



Barniz acrílico especial para pisos/paredes de piedra y cerámica no esmaltada.

LÍNEA **SINTÉTICA**



RENDIMIENTO
TEÓRICO



24 m²/galón/mano
dependiendo de la
superficie

SECADO



Tacto: 30 min
Repintado: 6 h
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar a temperaturas
menores a 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

B B x T TRINER
2026



BROCHA



RODILLO



SOPLATE

Descripción.

Barniz decorativo y protector de excelente calidad a base de resinas acrílicas al solvente.

Usos.

- Pisos y paredes de piedra.
- Pisos de cerámica no esmaltada.

Ventajas.

- Una vez seco, posee una excelente adherencia y muy buena resistencia a la abrasión.
- Fácil de limpiar.
- Transparente, sin color.

Preparación de la superficie.

PISOS DE PIEDRA Y CERÁMICA

- Las superficies de piedra deberán lavarse con agua y detergente para eliminar grasas y aceites. Toda partícula suelta deberá ser eliminada. En lugares muy sucios se deberán emplear cepillos de hierro u otro tipo de herramienta de limpieza. Dejar secar muy bien.
- Las superficies de cerámica deberán estar limpias y secas.
- No se puede aplicar sobre barniz o pintura antigua, sellador corriente, aceites o cualquier otra impureza.

Repintado.

Todo barniz antiguo debe ser eliminado (cepillado o lijado) antes de barnizar con el Barniz Acrílico al solvente.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- El barniz puede ser aplicado a brocha, rodillo de lana y soplete.
- La primera mano debe aplicarse diluida en una proporción de 9 partes de barniz y 1 parte de Thinner.
- Las demás capas, aplicar sin diluir. Conviene aplicar varias capas delgadas en vez de una capa gruesa.
- Una vez completamente seco, se puede limpiar el piso con productos corrientes de limpieza y se lo puede lustrar periódicamente.

Rendimiento teórico:

24 m²/galón/mano.

Sistema de aplicación.

- Brocha, rodillo de lana o soplete. No diluir.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 30 minutos.
- Repintado: 6 horas mínimo.
- Duro: 24 horas.

Diluyente.

- Thinner Universal 3030 MONOPOL.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 3 a 4 capas de Barniz acrílico al Solvente.

Acabado seco.

Brillante.

Envases.

- 1,4 y 16 litros.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com