

Pintura Deportiva

Recubrimiento al agua para el pintado y señalizado de pisos de cemento.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Pintura látex acrílica de fácil aplicación, excelente resistencia a intemperie y a rayos ultravioleta.

Usos.

Para pintar y señalizar en interiores y exteriores sobre superficies de cemento. Utilizado en canchas deportivas, escaleras, patios, etc.

Ventajas.

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente cobertura y adherencia.

Preparación de la superficie.

CEMENTO NUEVO

- La superficie a pintar debe estar completamente limpia, sin grasas, aceites y polvo.
- Es necesario que la superficie este bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo). Se recomienda realizar el test de humedad descrito en esta ficha.
- Se debe lijar superficies muy lisas o bruñidas. Esta debe presentar una cierta porosidad para lograr la mejor adherencia de la pintura.

SUPERFICIES ANTIGUAS

- Lavar la superficie con escobilla, agua y detergente desprendiendo toda partícula suelta y eliminando grasas, aceites y otros contaminantes.

RENDIMIENTO TEÓRICO



30 - 40 m²/galón/mano
Depende de color y superficie

SECADO A 25°C



Tacto: 1 h
Repintado: 4 h
Total: 7 días
Final: 48 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLITE



PINTURA BASE AGUA

- Lijar la superficie superficialmente para borrar brillo y crear porosidad.

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.

TEST DE HUMEDAD

Test sencillo que consiste en colocar sobre diferentes puntos de la superficie unas hojas de plástico corrientes (60x60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la hoja de plástico se forma rocío fino o gotas de agua, entonces la superficie todavía no está seca como para ser pintada.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

CEMENTO, CONCRETO

- Aplicar 1 mano de la pintura diluida al 100 % como imprimante de la superficie.
- Aplicar luego 2 - 3 manos de la pintura, diluida correctamente.

Rendimiento teórico: 30 - 40 m²/galón/mano.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

- **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO**
- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
- **PIGMENTACIÓN**
- Si se desea cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

Tiempo de secado (25°C).

- Al tacto: 1 hora.
- Repintado: 4 horas.
- Final: 48 horas.
- Total: 7 días.

Envases.

- 1/4 galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (10-18 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

Gama de colores.

Según muestrario vigente de Pintura Deportiva.



788-88585
WhatsApp manager
Línea gratuita 800 10 1400
www.pinturasmonopol.com