

Látex 2000 Tropical

Pintura látex económica de muy buena resistencia al crecimiento de hongos y algas.

CERTIFICACIONES



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

RENDIMIENTO TEÓRICO



78 m²/galón/mano
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h
Final: 72 horas
Total: 28 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A
AGUA

P x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

Descripción.

Pintura látex a base de resina acrílica estirenada o vinil-acrílica-veova, de excelente rendimiento, especial para el pintado de interiores y pintado de exteriores en zonas de baja agresividad atmosférica.

Usos.

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.

Ventajas.

- Pintura económica y muy rendidora.
- Baja toxicidad y respetuosa del medio ambiente.
- Acabado matizado.

Preparación de la superficie.

CEMENTO, ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) en exteriores y Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.
- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

LADRILLO VISTO Y TEJAS

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar.
- **MADERA**
- Lijar la superficie.
- Aplicar Masilla para Madera MONOPOL (B-60) para tapar poros. Dejar secar e igualar el todo con lija fina antes de aplicar la pintura.

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.
- Colores intensos tienen tendencia a mancharse con el roce. Evitar pintar con estos colores superficies donde existe alto tráfico de personas. Si fuera el caso, estas superficies pueden barnizarse con Barniz Acrílico Filtro Solar (A-45), (el tono del color original puede cambiar por el barniz).

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

CEMENTO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN (EXTERIORES)

Si se desea un acabado blanco o pastel.

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40).
- Aplicar una capa de Sellador para Paredes Blanco (A-42).
- Aplicar luego 2 manos de la pintura.

Rendimiento teórico: Hasta 78 m²/galón. (400m²/balde 18 litros).

ESTUCO NUEVO

Si se desea un acabado blanco o pastel.

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40).
- Aplicar luego 1 - 2 manos de pintura.

Rendimiento: Hasta 65 m²/galón (330 m²/balde 18 litros).

Para colores intensos se deben aplicar entre 2 - 4 manos de pintura dependiendo del color. El rendimiento va de 30 - 55 m²/galón (150 - 280 m²/balde 18 litros).

REPINTADO DE SUPERFICIES DE COLOR CLARO

Si se desea un acabado blanco o color similar al original.

Rendimiento teórico: Hasta 55 m²/galón (1 - 2 manos).

REPINTADO DE SUPERFICIES DE COLOR OSCURO

Si se desea un acabado blanco o color claro.

Rendimiento: Hasta 30 m²/galón (3 - 4 manos).

Si se desea un acabado del mismo color.

Rendimiento teórico: Hasta 55 m²/galón (1 - 2 manos).

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Estos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos Complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO

- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
- Sellador de Paredes Blanco MONOPOL (A-42).

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA

- Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).

CORRECCIÓN Y NIVELACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES

- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
- Masa Corrida MONOPOL (I-07).
- Masa Niveladora MONOPOL (I-09); (Interiores).

PIGMENTACIÓN

- Para cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1 - 2 horas.
- Repintado: 6 horas.
- Final: 72 horas.
- Total: 28 días.

Sistema de aplicación.

Brocha, rodillo, soplete convencional o airless.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 manos en colores claros y 3 - 4 manos en colores intensos o cambio de color.

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros, solo color blanco).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (10-18 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

Gama de colores.

Según muestrario vigente de LÁTEX 2000 y más de 300 colores de nuestros muestrarios especiales a pedido (solo colores pastel).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com