

Anticorrosiva Asfáltica

Pintura anticorrosiva de protección por barrera a base de asfaltos especiales.

CERTIFICACIONES



ANTICORROSIVAS

LÍNEA



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Revestimiento anticorrosivo e impermeabilizante de base asfáltica, resinas sintéticas modificadas, resinas hidrocarbonadas (asfaltitas), solventes y cargas seleccionadas.

Usos.

- Impermeabilizante para la protección de elementos que están a la intemperie o enterrados.
- Se puede pintar sobre hierro, chasis de automóviles, exteriores de tanques de metal, cañerías, embarcaciones, etc.
- Se presenta en colores negro y café para usos en general, específicamente para trabajos subterráneos y protección de tubos de concreto o metal.
- El color aluminio sirve para mantenimiento industrial en tanques de acero por el exterior con protección por barrera, por alto su contenido de asfalto y de aluminio laminar.
- No es apto para inmersión.
- Sólo resiste calor seco hasta aproximadamente 50 °C.

Ventajas.

- Buena adherencia al acero.
- Producto de buen rendimiento y económico.
- Buena resistencia al agua.
- Fácil de aplicar en frío.

RENDIMIENTO TEÓRICO



35-40 m²/galón/mano
depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 4 h
Repintado: 24 h
Final: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 4 MANOS) P P P x A AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

- Pintura de larga duración, buena estabilidad a la luz, resistente a la intemperie y al agua.

Preparación de la superficie.

PREPARACIÓN EN GENERAL

- Eliminar grasas y aceites.
- Raspar, escobillar y/o lijar los sectores dañados.
- Eliminar el polvo.
- **HIERRO Y ACERO**
- Deben esmerilarse todas las soldaduras disperejas y aristas vivas de los cantos y eliminarse totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Lavado con solvente o desengrasante industrial.
- Limpieza con lija y/o con escobilla manual o mecánica para eliminar óxidos e impurezas.
- **HIERRO GALVANIZADO**
- Limpieza con agua y detergente. Dejar secar.
- Imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **SUPERFICIES PINTADAS**
- Lavado con agua y detergente para eliminar grasas y aceites.
- Lijar cuidadosamente la capa antigua para crear cierta porosidad.
- Eliminar el polvo.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No diluir con thinner pues éste puede ablandar capas intermedias.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
- Se debe dejar secar entre 4 y 6 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes.

Rendimiento teórico: 35 - 40 m²/galón/mano.

Productos complementarios.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS

- Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05).

SUPERFICIES GALVANIZADAS

- Wash Primer MONOPOL (D-25).

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 4 horas.
- Repintado: 24 horas.
- Duro: 7 días.

Diluyente.

La Pintura Anticorrosiva Asfáltica no requiere normalmente de dilución. Si fuera necesario, se puede adelgazar con Aguarrás MONOPOL 1020 o gasolina máximo 1 parte de solvente por 3 partes de aguarrás.

Sistema de aplicación.

Brocha, soplete convencional, airless: Excelente.

Acabado seco.

Brillante.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 4 manos.

Envases.

- 1 Pinta (220 ml).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Turril (200 litros).

Gama de colores.

Aluminio, Café, Negro.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com