

Barniz Marino

CERTIFICACIONES



Barniz para exteriores extra resistente a la intemperie con doble filtro solar.

LÍNEA **MADERA**



RENDIMIENTO TEÓRICO



40 m²/galón a depende de la superficie

SECADO



Al tacto: 8 h
Repintado: 24 h
Final: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6°C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS)

P

P

x

A

AGUARRÁS 1020



BROCHA



SOPLETE



RODILLO

Descripción.

Barniz especialmente diseñado para la protección de madera en exteriores y a la constante e intensiva exposición a los rayos del sol. Está elaborado a base de resinas alquídicas resistentes a intemperie y compuestos orgánicos especiales que absorben los rayos ultravioleta del sol protegiendo a la madera y estabilizando la película de barniz.

Usos.

Para proteger portones, puertas, ventanas, vigas y carpintería de madera en general que se encuentren en exteriores, así como también en interiores, atacados por los rayos solares intensos.

Ventajas.

- Protege y realza la belleza natural de la madera.
- Excelente resistencia contra agentes atmosféricos, como ser lluvia y humedad.
- Absorbe los rayos ultravioletas, lo cual lo hace muy resistente a la continua e intensa radiación solar.
- Acabado de alto brillo, semi-mate y mate.
- Excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia a contracciones y/o expansiones de la madera debido a cambios de temperatura y condiciones climáticas del ambiente.

Preparación de la superficie.

BARNIZADO DE MADERAS

- La madera debe estar limpia y bien lijada. La humedad de la misma no debe pasar de 15 %. Todo polvillo o pelusa suelta debe ser eliminada. Si se desea dar cierto color a la madera y resaltar su belleza natural, aplicar una mano de Tinte para Madera MONOPOL (B-55).

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente (no inducir al vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar barnizar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No barnizar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No barnizar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No barnizar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el barniz antes de usar.
 - Diluir con Aguarrás MONOPOL 1020 (2 partes de barniz y 1 parte de aguarrás). Se aplica con brocha, pelotilla o soplete.
 - Para asegurar una protección duradera, aplicar 3 a 4 manos del barniz (100 - 120 micrones de espesor de película seca) dependiendo de la zona expuesta al sol y la intemperie.
 - Se debe dejar secar entre 8 a 24 horas antes de aplicar la segunda mano.
 - Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes.
- Rendimiento teórico:** 40 m²/galón/mano.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES

- Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

TEÑIDO DE LA MADERA

- Tinte para Madera al Agua MONOPOL (B-55).
- Tinte para Madera al Solvente MONOPOL (B-55).

Sistema de aplicación.

Brocha: excelente, diluir 30-50% con Aguarrás MONOPOL 1020.

Soplete convencional: excelente, diluir 50% con Aguarrás MONOPOL 1020.

Soplete airless: excelente, diluir 10-15% con aguarrás MONOPOL 1020.

Diluyente.

- Thinner Aguarrás 1020 MONOPOL.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 8 horas.
- Repintado: 24 horas.
- Total: 7 días.

Número de manos.

Aplicar de 3 a 4 capas del Barniz Marino.

Acabado seco.

- Brillante.
- Semimate.
- Mate.

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde de 18 litros.

Gama de colores.

- Transparente Brillante (código 605.002).
- Transparente Semi-mate (código 605.003).
- Transparente Mate (código 605.004).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com