

# Látex 2000

Pintura látex económica de muy buena resistencia al crecimiento de hongos y algas.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

RENDIMIENTO TEÓRICO



78 m<sup>2</sup>/galón/mano dependiendo de color y la superficie

SECADO



Tacto: 1 - 2 h  
Repintado: 6 h  
Final: 72 horas  
Total: 28 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A  
AGUA

P x A  
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

## Descripción.

Pintura látex a base de resina acrílica estirenada o vinil-acrílica-veova, de excelente rendimiento, especial para el pintado de interiores y pintado de exteriores en zonas de baja agresividad atmosférica. De acuerdo a Norma Boliviana NB-1021: Tipo EC (Certificación IBNORCA).

## Usos.

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.

## Ventajas.

- Pintura económica y muy rendidora.
- Baja toxicidad y respetuosa con el medio ambiente.
- Acabado matizado.

## Preparación de la superficie.

### CEMENTO, ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) en exteriores y Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.
- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

## LADRILLO VISTO Y TEJAS

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar.
- **MADERA**
- Lijar la superficie.
- Aplicar Masilla para Madera MONOPOL (B-60) para tapar poros. Dejar secar e igualar el tono con lija fina antes de aplicar la pintura.

## Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

## Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

## Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.
- Colores intensos tienen tendencia a mancharse con el roce. Evitar pintar con estos colores superficies donde existe alto tráfico de personas. Si fuera el caso, estas superficies pueden barnizarse con Barniz Acrílico Filtro Solar (A-45), (el tono del color original puede cambiar por el barniz).

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

### **CEMENTO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN (INTERIORES)**

**Si se desea un acabado blanco o pastel.**

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40).
  - Aplicar una capa de Fondo Acrílico Blanco (A-41).
  - Aplicar luego 1 mano de la pintura.
- Rendimiento teórico:** Hasta 78 m<sup>2</sup>/galón. (400m<sup>2</sup>/balde 18 litros).

### **ESTUCO NUEVO (INTERIORES)**

**Si se desea un acabado blanco o pastel.**

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40).
  - Aplicar luego 1 - 2 manos de pintura.
- Rendimiento teórico:** Hasta 65 m<sup>2</sup>/galón. (330 m<sup>2</sup>/balde 18 litros).

*Para colores intensos se deben aplicar entre 2 - 4 manos de pintura dependiendo del color. El rendimiento va de 30 - 55 m<sup>2</sup>/galón (150 - 280 m<sup>2</sup>/balde 18 litros).*

### **REPINTADO DE SUPERFICIES DE COLOR CLARO**

**Si se desea un acabado blanco o color similar al original.**

**Rendimiento teórico:** Hasta 55 m<sup>2</sup>/galón (1 - 2 manos).

### **REPINTADO DE SUPERFICIES DE COLOR OSCURO**

**Si se desea un acabado blanco o color claro.**

**Rendimiento:** Hasta 30 m<sup>2</sup>/galón (3 - 4 manos).

**Si se desea un acabado del mismo color.**

**Rendimiento teórico:** Hasta 55 m<sup>2</sup>/galón (1 - 2 manos).

*Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Estos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.*

## Productos Complementarios.

### **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO**

- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
- Fondo Acrílico Blanco MONOPOL (A-41).

### **PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA**

- Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).

### **CORRECCIÓN Y NIVELACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES**

- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
  - Masa Corrida MONOPOL (I-07).
  - Masa Niveladora MONOPOL (I-09); (Interiores).
- ### **PIGMENTACIÓN.**
- Para cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

## Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1 - 2 horas.
- Repintado: 6 horas.
- Final: 72 horas.
- Total: 28 días.

## Sistema de aplicación.

Brocha, rodillo, soplete convencional o airless.

## Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 manos en colores claros y 3 - 4 manos en colores intensos o cambio de color.

## Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros, solo color blanco).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (10 ó 18 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

## Gama de colores.

Según muestrario vigente de LÁTEX 2000 y más de 300 colores de nuestros muestrarios especiales a pedido (solo colores pastel).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)