

Pintóleo

CERTIFICACIONES



LÍNEA SINTÉTICA



RENDIMIENTO TEÓRICO



28-30m²/galón/mano
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 4 h
Repintado: 8 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C, ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS)

P P x A AGUARRÁS

(2 a 3 MANOS)

P P x T THINNER 1503

APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

Descripción.

Pintura sintética brillante a base de resinas alquídicas y solventes seleccionados que imparten buenas propiedades protectoras y buena elasticidad.

Usos.

Indicada para el pintado de superficies metálicas, madera y mampostería.

Ventajas.

- Para interiores y exteriores.
- Es lavable.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia a diversas superficies.
- Económica.

Preparación de la superficie.

- **PARED NUEVA ENLUCIDA CON ESTUCO**
 - Utilizar Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40) como imprimante para garantizar una mejor adherencia de la pintura y aumentar su rendimiento.
- **HIERRO Y ACERO**
 - Esmerilar las soldaduras disperejas y aristas vivas de los cantos, y eliminar totalmente todas las salpicaduras eléctricas.
 - Lavar con solvente.

- Eliminar el óxido, restos de pintura, etc. con escobilla de hierro (manual o mecánica) o lijar.
- Para mejorar la adherencia se aconseja limpiar la superficie con chorro abrasivo.
- Aplicar una o dos capas de pintura anticorrosiva.
ALUMINIO SIN ANODIZAR Y HIERRO GALVANIZADO (CALAMINA)
 - Limpiar con agua y detergente o solvente.
 - Eliminar óxido, impurezas, etc.
 - Imprimir con Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **SUPERFICIES DE MADERA**
 - Nivelar la superficie con Masilla para Madera MONOPOL (B-40).

Repintado

- **PINTADO ANTERIOR CON LÁTEX**
 - Lijar suavemente la superficie para eliminar aceites, suciedad y crear cierta porosidad. Eliminar las capas de pintura sueltas y mal adheridas.
- **MUROS PINTADOS CON ESMALTE U OTRAS PINTURAS LISAS**
 - Lavar con agua y escobilla. Una vez que la superficie esté seca, lijarla hasta borrar el brillo y eliminar la pintura suelta y mal adherida.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química o alcalinidad (cemento).
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimientos.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación.
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
- Se debe dejar secar hasta 6 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas y bordes cortantes.
- Sobre superficies metálicas se recomienda pintar primero una mano de una pintura anticorrosiva.
Rendimiento: 28 - 30 m²/galón a 40 micrones de espesor (1 mano seca).

Productos complementarios.

- **LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS**
Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05)
- **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES GALVANIZADAS O DE ALUMINIO**
Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.**
Anticorrosiva Óxido de Hierro MONOPOL Brillo o Mate (D-05, D-06).
- Anticorrosiva Color (D-10).
- Anticorrosiva Extraresistente (D-12).
- **SELLADO DE MADERA.**
Masilla para Madera MONOPOL (B-60).

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA

- Barniz Copal (B-10).
 - Barniz Marino (B-20).
 - Barniz Cristal (B-15).
 - Nota: El barniz es susceptible de cambiar el tono del color original.
- PIGMENTACIÓN.**
- Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Sistema de aplicación.

Brocha: bueno, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 20 - 30 %.

Rodillo de Fibra de pelo corto: bueno, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 20 - 30 %.

Soplete convencional: excelente, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 40 %.

Soplete airless: excelente, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 5 -10 %.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 4 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Final: 72 horas.

Diluyente.

- Thinner 1020 MONOPOL (aguarras) o Thinner MONOPOL 1503.

Acabado seco.

Brillante.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos.

Envases.

- Pinta (0.22 litros).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18 litros).
- Turril (200 litros).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400
www.pinturasmonopol.com