

# Pintura Deportiva

Recubrimiento al agua para el pintado y señalizado de pisos de cemento.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

## Descripción.

Pintura látex acrílica de fácil aplicación, excelente resistencia a intemperie y a rayos ultravioleta.

## Usos.

Para pintar y señalar en interiores y exteriores sobre superficies de cemento. Utilizado en canchas deportivas, escaleras, patios, etc.

## Ventajas.

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente cobertura y adherencia.

## Preparación de la superficie.

### CEMENTO NUEVO

- La superficie a pintar debe estar completamente limpia, sin grasas, aceites y polvo.
- Es necesario que la superficie este bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo). Se recomienda realizar el test de humedad descrito en esta ficha.
- Se debe lijar superficies muy lisas o bruñidas. Esta debe presentar una cierta porosidad para lograr la mejor adherencia de la pintura.

### SUPERFICIES ANTIGUAS

- Lavar la superficie con escobilla, agua y detergente desprendiendo toda partícula suelta y eliminando grasas, aceites y otros contaminantes.

### RENDIMIENTO TEÓRICO



30 - 40 m<sup>2</sup>/galón/mano  
Depende de color y superficie

### SECADO A 25°C



Tacto: 1 h  
Repintado: 4 h  
Total: 7 días  
Final: 48 h

### RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

### SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

### DILUCIÓN

P P x A  
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

- Lijar la superficie superficialmente para borrar brillo y crear porosidad.

## Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

## Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

## Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.

### TEST DE HUMEDAD

Test sencillo que consiste en colocar sobre diferentes puntos de la superficie unas hojas de plástico corrientes (60x60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la hoja de plástico se forma rocío fino o gotas de agua, entonces la superficie todavía no está seca como para ser pintada.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

### **CEMENTO, CONCRETO**

- Aplicar 1 mano de la pintura diluida al 100 % como imprimante de la superficie.
- Aplicar luego 2 - 3 manos de la pintura, diluida correctamente.

**Rendimiento teórico:** 30 - 40 m<sup>2</sup>/galón/mano.

*Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.*

## Productos complementarios.

- **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCCO**
- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
- **PIGMENTACIÓN**
- Si se desea cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

## Tiempo de secado (25°C).

- Al tacto: 1 hora.
- Repintado: 4 horas.
- Final: 48 horas.
- Total: 7 días.

## Envases.

- 1/4 galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (10-18 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

## Gama de colores.

Según muestrario vigente de Pintura Deportiva.



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)