

Pintura Sintética Mate

Pintura sintética de acabado mate.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **SINTÉTICA**



RENDIMIENTO
TEÓRICO



40-50 m²/galón/mano
Depende del color y
la superficie

SECADO



Al tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6°C ni
humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P P x A AGUARRÁS

(2 a 3 MANOS) P P x T THINNER 1503


APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

Descripción.

Pintura sintética alquídica de acabado mate, a base de resinas alquídicas, solventes seleccionados, pigmentos y cargas.

Usos.

Se utiliza en superficies interiores como ser:
HIERRO Y ACERO

- Protección de superficies y estructuras metálicas interiores.

MADERA

- Superficies de madera en muebles, puertas, ventanas, etc.

MAMPOSTERÍA

- Enlucidos de estuco.
- No es apta para superficies alcalinas (cemento, hormigón o cal).

Ventajas.

- Buena adherencia a diversas superficies.
- Muy buen poder cubritivo.
- Posee un acabado mate aterciopelado.
- Gama muy amplia de colores a elección desde 3.5 litros.

Preparación de la superficie.

PARED NUEVA ENLUCIDA CON ESTUCCO

- Utilizar Sellador de Paredes MONOPOL (A-40) como imprimante para garantizar una mejor adherencia de la pintura y aumentar su rendimiento.

HIERRO Y ACERO

- Deben esmerilarse todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos y eliminarse totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Lavar con solvente.
- Eliminar el óxido, restos de pintura, etc., con escobilla de hierro (manual o mecánica) o lijar.
- Para mejorar la adherencia se recomienda limpiar la superficie con chorro abrasivo.

- Aplicar una o dos manos de una pintura anticorrosiva.

ALUMINIO SIN ANODIZAR Y HIERRO

GALVANIZADO (CALAMINA)

- Limpiar la superficie con agua y detergente o solvente.
- Eliminar óxido, impurezas, etc.
- Imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **SUPERFICIES DE MADERA**
- Para obtener un mejor acabado sellar la superficie con la Masilla para Madera MONOPOL (B-60) y/o Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

Repintado.

SUPERFICIES PINTADAS CON ESMALTE U OTRAS PINTURAS LISAS

- Lavar con agua y escobilla. Una vez que la superficie esté seca, lijarla hasta borrar el brillo. Eliminar la pintura suelta y mal adherida.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente (no provocar vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química o alcalinidad (cemento).
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimientos.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación.
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
- Dejar secar 6 - 24 horas antes de la segunda mano.
- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes, etc.
- Sobre superficies metálicas se recomienda pintar primero una o dos manos de una pintura anticorrosiva.

Rendimiento: 40 - 50 m²/galón/mano.

Productos complementarios.

- **LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS**
Desengrasante para Metal (K-05).
- **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES GALVANIZADAS O DE ALUMINIO**
Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**
Anticorrosiva Óxido de Hierro Brillo o Mate MONOPOL (D-05, D-06).
- Anticorrosiva Color (D-10).
- **SELLADO DE MADERA**
Masilla para Madera MONOPOL (B-60).
- **PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA**
Barniz Copal MONOPOL (B-10).

- Barniz Marino MONOPOL (B-20).
- Barniz Cristal MONOPOL (B-15).

Nota: El barniz es susceptible de cambiar el tono del color original.

PIGMENTACIÓN

- Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Sistema de aplicación.

- **Brocha:** bueno, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 20 - 30 %.
- **Rodillo de Fibra de pelo corto:** bueno, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 20 - 30 %.
- **Soplete convencional:** excelente, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 40 %.
- **Soplete airless:** excelente, diluir con Thinner 1020 (aguarras) o Thinner 1503 Monopol 5 - 10 %.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 6 horas.
- Final: 72 horas.

Diluyente.

- Thinner 1020 MONPOL (Aguarrás) ó Thinner 1503.

Acabado seco.

Mate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 a 3 manos.

Envases.

- 1 Pinta (0.22 litros).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- 1 Galón (3.5 litros).

